

rutschfest und attraktiv



Beschreibung

Vierschichtiges Epoxidharz- Bodenbeschichtungssystem für Beton und ähnliche Untergründe.
Schichtdicke ca. 3 - 5 mm

Eigenschaften

- ③ Bietet eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten
- ③ Gut zu reinigende Oberfläche
- ③ Individuell angepasste rutschfeste Oberfläche R 10 – R13
- ③ Hygienisch und undurchlässig
- ③ Fugenlose Ausführung möglich
- ③ Geringe Geruchsentwicklung bei der Verarbeitung

Anwendungsbereiche

- ③ Leicht bis mittelstark belastete Böden
- ③ Restaurants und Bars
- ③ Nassverarbeitungsbereiche
- ③ Großküchen, Cateringbetriebe und Kantinen

Technische Daten

- | | | | |
|-----------------------|-------|--|--------------|
| ③ Druckfestigkeit: | 65MPa | | DIN EN 196-1 |
| ③ Biegezugfestigkeit: | 30MPa | | DIN EN 196-1 |
| ③ Abrieb nach Taber: | 55mg | | ASTM D4060 |
| ③ Shore D-Härte: | 60 | | DIN 53505 |

